

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Картон универсальный для гофрирования, марка НО

Бренд:

OmegaFlex Brown Unsized

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 33039595-002-2026

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)							
			42	45	50	60	65	70	80	90
Масса бумаги площадью 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	42±1,5	45±1,5	50±1,5	60±1,5	65±1,5	70±2,5	80±2,5	90±2,5
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	8,5 +/-1,5							
Абсолютное сопротивление продавливанию, не менее	кПа	ГОСТ Р ИСО 2758	50	60	70	100	105	110	130	140
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT _{cd}), не менее	кН/м	ГОСТ Р ИСО 9895	0.40	0.45	0.50	0.75	0.80	0.90	1.00	1.10

Информация о продукте, применение:

Картон универсальный для гофрирования, марка НО, предназначен для изготовления внутренних слоев гофрированного картона. Картон неклееный и окрашенный в массу.

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001