

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Крафт-бумага

Бренд:

КомиФлекс Стронг

Произведено в соответствии с требованиями:

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м <sup>2</sup> )			
			50	65	70	90
Масса картона площадью 1 м <sup>2</sup>	г/м <sup>2</sup>	ГОСТ Р ИСО 536	50±3	65±3	70±3	90±3
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	8,0±1,0			
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб <sub>60</sub> )	г/м <sup>2</sup>	в примечании	20-75*			
Прочность на сжатие в малом диапазоне (SCT <sub>CD</sub> ), целевой уровень	кН/м	ГОСТ Р ИСО 9895	-	-	-	1.6
Предел прочности на растяжение в машинном направлении, целевой уровень	кН/м	ISO 1924-3	3,5	4,2	5,0	n/a
Предел прочности на растяжение в машинном направлении, целевой уровень	кН/м	ISO 1924-3	1.8	2.2	2.5	n/a

Примечание:

\* Перед выполнением тестирования показателя впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб<sub>60</sub>) по ГОСТ 12605, испытываемый образец сушат в сушильном шкафу при температуре 105±2 °С в течение 15 мин, по истечении 15 мин образец охлаждают при температуре 23±1 °С в течение 5 мин.

Информация о продукте, применение:

Крафт-бумага изготавливается из волокнистых полуфабрикатов, проклеенная и окрашенная в массу, пухлая. Бумага предназначена для производства мешков, пакетов.

### Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

### Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Система лесопроизводства производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+ )

Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС