

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага типографская

Бренд:

OnegaText

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 33039595-017-2026

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м <sup>2</sup> )									
			42	45	48.8	52	55	60	65	70	80	
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup>	г/м <sup>2</sup>	ГОСТ Р ИСО 536	42,0±1,5	45,0 +1,0 - 1,5	48,8 +1,0 - 2,0	52,0±1,5	55,0±1,5	60,0±1,5	65,0±1,5	70,0±2,5	80,0±2,5	
Удельный объём	см <sup>3</sup> /г	ГОСТ Р ИСО 534	1,5-1,7									
Разрывная длина в машинном направлении, не менее	м	ГОСТ ISO 1924-1	4000									
Шероховатость по Бендтсену, не более	мл/мин	ISO 8791-2	150					200				
Яркость, не менее	%	ISO 2470	60									
Непрозрачность, не менее	%	ISO 2471	91									
Влажность	%	ГОСТ ISO 287	7-10									

### Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

### Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания книжно-журнальных изданий с одно- и многокрасочной печатью. Ролевая офсетная печать.