

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага конвертная

Бренд:

КОМИPOST (КОМИПОСТ)

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-013-2022

### Информация о продукте:

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Конвертная 90 гр	
Масса 1 м <sup>2</sup>	г/м <sup>2</sup>	ГОСТ Р ИСО 536	90	± 3,5
Толщина	мкм	ГОСТ Р ИСО 534	116	± 5
Белизна СIE		ГОСТ Р ИСО 11475	140-164	
Разрывная длина в машинном направлении	м	ГОСТ Р ИСО 1924-2	не менее 4500	
Непрозрачность	%	п. 8.7 СТО	не менее 90	
Шероховатость по Бендсену	мл/мин	п. 8.9 СТО	220	± 100
Яркость (R457, D65/10°)	%	п. 8.8 СТО	102,0-111,5	
Влажность	%	ГОСТ ISO 287	5	± 1,0

Производство по технологии ECF (отбеливание без использования элементарного хлора).  
 Бумага с комбинированной проклейкой (внутримассной и поверхностной)  
 Процессы производства сертифицированы по ГОСТ Р 9001, ГОСТ Р 14001 и ГОСТ Р 45001.  
 Система лесопроизводства производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+)  
 Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС.

Информация о применении:

Бумага предназначена для изготовления конвертов