

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага типографская

Бренд:

KomiText

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-014-2018

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)	
			55	60
Масса 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	55,0 +1,0/-2,0	60,0 +1,0/-2,0
Плотность	г/см ³	ГОСТ Р ИСО 534	0,6-0,8	
Гладкость	сек	ГОСТ 12765	80-200	
Непрозрачность, не менее	%	ИСО 2471	91	
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	7,0-9,0	
Яркость D65/10, не менее	%	ИСО 2470	65	
Сорность 0,1-0,5 мм ² , не более	шт	ГОСТ 13525.4	200	
Прочность на излом в поперечном направлении, не менее	чдп	ГОСТ 13525.2	10	
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, не менее	км	ГОСТ Р ИСО 1924	2.5	
Содержание золы, не более	%	ГОСТ 7629	14	

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Система лесопромышленного менеджмента производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+) Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания книжно-журнальных изданий с одно- и многокрасочной печатью