

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага типографская пухлая

Бренд:

OnegaText bulky

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 33039595-017-2026

| Параметры | Ед. изм. | Метод испытания | Масса квадратного метра (г/м ²) | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 45 | 48.8 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| Масса бумаги площадью 1 м ² | г/м ² | ГОСТ Р ИСО 536 | 45,0 +1,0 - 1,5 | 48,8 +1,0 - 2,0 | 52,0±1,5 | 55,0±1,5 | 60,0±1,5 | 65,0±1,5 | 70,0±2,5 | 80,0±2,5 |
| Удельный объём | см ³ /г | ГОСТ Р ИСО 534 | 1,8 - 2,0 | | | | | | | |
| Разрывная длина в машинном направлении, не менее | м | ГОСТ ISO 1924-1 | 4000 | | | | | | | |
| Шероховатость по Бендтсену, не более | мл/мин | ISO 8791-2 | 800 | | | | | | | |
| Яркость, не менее | % | ISO 2470 | 60 | | | | | | | |
| Непрозрачность, не менее | % | ISO 2471 | 91 | | | | | | | |
| Влажность | % | ГОСТ ISO 287 | 7-10 | | | | | | | |

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания книжно-журнальных изданий с одно- и многокрасочной печатью. Ролевая офсетная печать.