

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага газетная машинной гладкости (пухлая)

Бренд:

KomiPress (пухлая)

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-007-2018

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)		
			42	45	48,8
Масса 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	42,0 ± 1,5	45,0 +1,0/-1,5	48,8 +1,0/-2,0
Удельный объем листа (пухлость)	см ³ /г	ГОСТ Р ИСО 534	2,6-3,0	2,6-3,0	2,6-3,0
Непрозрачность, не менее	%	ИСО 2471	92	93	94
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	7,5-9,5		
Яркость D65/10, не менее	%	ИСО 2470	60		
Сорность 0,5-1,5 мм ² , не более	шт	ГОСТ 13525.4	70		
Сопровождение раздиранию в поперечном направлении, не менее	мН	ГОСТ 13525.3	200		
Разрывная длина в машинном направлении, не менее	км	ГОСТ Р ИСО 1924	4,0		
Оттенок b			4,5-5,5		

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Система лесопроизводства производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+) Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок НСЛС

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания на высокоскоростных печатных агрегатах газет, содержащих текст, штриховые и растровые черно-белые и цветные иллюстрации