

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага типографская (пухляя)

Бренд:

KomiText

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-014-2018

| Параметры | Ед. изм. | Метод испытания | Масса квадратного метра (г/м ²) | |
|--|--------------------|-----------------|---|----------------|
| | | | 55 | 60 |
| Масса 1 м ² | г/м ² | ГОСТ Р ИСО 536 | 55,0 +1,0/-2,0 | 60,0 +1,0/-2,0 |
| Удельный объем листа (пухлость) | см ³ /г | ГОСТ Р ИСО 534 | 2,6-3,0 | |
| Непрозрачность, не менее | % | ИСО 2471 | 91 | |
| Влажность | % | ГОСТ ИСО 287 | 7,0-9,0 | |
| Яркость D65/10, не менее | % | ИСО 2470 | 65 | |
| Сорность 0,1-0,5 мм ² , не более | шт | ГОСТ 13525.4 | 200 | |
| Разрывная длина в среднем по двум направлениям, не менее | км | ГОСТ Р ИСО 1924 | 2,5 | |
| Содержание золы, не более | % | ГОСТ 7629 | 14 | |

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Система лесопроизводства производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+) Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания книжно-журнальных изданий с одно- и многокрасочной печатью