

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бренд:

Произведено в соответствии с требованиями:

Белая крафт-бумага (пухляя)

КомиСтар

Продукт в разработке

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)							
			60	65	70	80	90	100	110	120
Масса картона площадью 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	60±3	65±3	70±3	80±3	90±3	100±3	110±3	120±3
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	5.0-8.0							
Сопротивление продавливанию	кПа	ГОСТ Р ИСО 2758	-	-	250	280	315	330	355	380
Предел прочности на растяжение в машинном направлении, не менее	кН/м	ISO 1924	-	-	5.3	6.0	6.8	7.3	7.7	8.1
Предел прочности на растяжение в поперечном направлении, не менее	кН/м	ISO 1924	-	-	2.9	3.3	3.7	4.0	4.3	4.6
Воздухопроницаемость по методу Герлей	мл/мин	ISO 8791-2	20-70							
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀), верхней стороны	г/м ²	ГОСТ 12605	25-45							
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀), сеточной стороны	г/м ²	ГОСТ 12605	25-45							
Яркость (коэффициент диффузного отражения), верхней стороны, не менее	%	ISO 2470	100							

Информация о продукте, применение:

Белая крафт-бумага (пухляя) изготавливается из 100% белой целлюлозы. Бумага предназначена для производства мешков, пакетов.

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Система лесопромышленного производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+)

Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС