



Taiga Group LLC
Produced by: JSC "Syktyvkarskiy LPK" (JSC SLPK)
Syktyvkar, Russia



技术数据表

保证值

白挂面牛卡纸 (WTKL)

品牌

KomiWhite

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)						
			100	110	120	135	160	175	200
定量允差	g/m ²	ISO 536	100±5	110±5	120±5	135±5	160±5	175±5	200±8
水分允差, 最小 / 最大	%	ISO 287	7,5±1,5						
耐破度, 最小	kPa	ISO 2759	-	-	-	560	680	740	830
SCT _{CDr} 最小	kN/m	ISO 9895	1.80	2.05	2.25	2.60	3.10	3.30	3.70
Scott 层间结合强度 · 最小	J/m ²	TAPPI 569	200						
Bendtsen 表面粗糙度 (正面), 最大	ml/min	ISO 8791-2	250	400			600		
亮度 (正面), 最小	%	ISO 2470	73						
Cobb ₆₀ (正面), 最大	g/m ²	ISO 535	35.0						
Cobb ₆₀ (背面), 最小 / 最大	g/m ²	ISO 535	-	-	-	30.0-70.0			

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

本产品所使用的木材，其合法来源验证体系符合国际标准 ISO 38200:2018，木材及木基产品监管链体系，并符合 NSFC 森林认证要求。

产品描述：

瓦楞纸板用面纸 (箱板纸)