



Taiga Group LLC
Produced by: JSC "Syktyvkarskiy LPK" (JSC SLPK)
Syktyvkar, Russia



技术数据表

保证值

印刷用纸 (高松)

品牌

KomiText (bulky)

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)	
			55	60
定量	g/m ²	ISO 536	55.0 +1.0/-2.0	60.0 +1.0/-2.0
松厚度	cm ³ /g	ISO 534	2.4-2.8	
不透明度, 最小值	%	ISO 2471	91	
水分	%	ISO 287	7.0-9.0	
白度 D65/10, 最小值	%	ISO 2470	65	
灰份含量, 最大值	%	ISO 2144	14	

信息:

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

本产品所使用的木材，其合法来源验证体系符合国际标准 ISO 38200:2018，木材及木基产品监管链体系，并符合 NSFC 森林认证要求。

产品描述：

未涂布机械浆纸，不含再生纤维。