ООО «Тайга Групп»
Производство: АО «Кондопожский ЦБК»
(г. Кондопога, Российская Федерация)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага универсальная для гофрирования

Бренд: **OnegaFlex Strong**

Произведено в соответствии с требованиями: **НОВЫЙ ПРОДУКТ**

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м^2)		
			70	80	90
Масса бумаги площадью 1 м^2	г/м^2	ГОСТ Р ИСО 536	70±2,5	80±2,5	90±2,5
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	8,5 +/-1,5		
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{cd}), не менее	кН/м	ГОСТ Р ИСО 9895	1.10	1.25	1.40
Индекс SCT_{cd}	Н*м/г	расчет	15.7	15.6	15.6
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (CMT_{30}), при ширине полоски 15 мм, не менее	Н	ГОСТ Р ИСО 7263	95	110	130
Индекс CMT_{30}	Н*м^2/г	расчет	1.4	1.4	1.4
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (CCT_{30}), не менее	кН/м	ГОСТ 28686	0.6	0.7	0.8
Индекс CCT_{30}	Н*м/г	расчет	8.6	8.8	8.9

Информация о продукте, применение:

Бумага универсальная для гофрирования, предназначена для изготовления внутренних слоев гофрированного картона. Бумага неклееная и неокрашенная в массе.

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:
• ГОСТ Р ИСО 9001

Древесное сырье и переработанный материал, используемые при производстве продукции, соответствуют базовым требованиям НСЛС, а система подтверждения легальности происхождения — требованиям российского стандарта СТО НСЛС.48861355-004—2023 «Национальная система лесной сертификации. Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок»

Спецификация действительна до: 31.12.2026
или дополнительного уведомления

ООО «Тайга Групп» 121099, Россия, Москва, Смоленская площадь 3
Тел.: +7 495 215 26 15
www.taigagrupp.com