



Taiga Group LLC
Produced by: JSC "Kondopoga PPM"
Kondopoga, Karelia, Russia



技术数据表

保证值

新闻纸 (卷筒)

品牌

OnegaPress

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)						
			42	45	48.8	52	55	60	65
定量	g/m ²	ISO 536	42.0±1.5	45.0 +1.0 - 1.5	48.8 +1.0 - 2.0	52 ±1.5	55±1.5	60±1.5	65±1.5
密度	g/cm ³	ISO 534	0.55-0.65						
撕裂强度 (横向 CD) , 最小值	mN	ISO 1974	210						
裂断长度 (纵向 MD) , 最小值	m	ISO 1924	4300	4500	4500	4500	4500	4500	4500
粗糙度 (Bendtsen 检测法) , 最大值	ml/min	ISO 8791-2	150			200			
白度 D65/10, 最小值	%	ISO 2470	60						
不透明度, 最小值	%	ISO 2471	91	92	93	93	93	93	93
水分	%	ISO 287	7-10						

产品描述：

Onega press 适用于在高速印刷机上印刷含文字以及 单色或彩色插图的报纸。适用于全彩轮转胶印，同时也适用于热固型轮转胶印。

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990) 。

工厂证书
• ISO 9001

生产所用木材符合NSFC认证的基本要求。木材来源验证过程符合俄罗斯监管链标准STO NSFC.48861355-004-2023《国家森林认证体系。监管链管理认证要求》的要求。