



技术数据表

保证值

白面牛卡纸 (WTKL)

品牌

KomiWhite

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)						
			100	110	120	135	160	175	200
厚度	µm	ISO 534	125	137	150	171	203	224	256
水分允差	%	ISO 287	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
耐破度	kPa	ISO 2759	403	456	502	587	699	772	874
SCT _{CD}	kN/m	ISO 9895	2.16	2.38	2.56	2.93	3.38	3.69	4.23
Scott 层间结合强度	J/m ²	TAPPI 569	287	283	270	277	290	287	280
Bendtsen 表面粗糙度 (正面)	ml/min	ISO 8791-2	162	179	199	244	299	367	446
亮度 (正面)	%	ISO 2470	76.2	76.7	77.7	75.1	76.2	76.6	77.6
Cobb ₆₀ (正面)	g/m ²	ISO 535	29	29	29	29	29	28	28
Cobb ₆₀ (背面)	g/m ²	ISO 535	83	103	127	42	43	41	44
Cobb ₁₈₀₀ (正面)	g/m ²	ISO 535	74	84	93	102	106	119	132
Cobb ₁₈₀₀ (背面)	g/m ²	ISO 535	143	187	227	130	182	153	197
透气度	sec	ISO 5636-5	72	74	72	79	74	85	98
拉伸挺度 MD	kN/m	ISO 1924-2	819	915	1009	1161	1398	1576	1813
拉伸挺度 CD	kN/m	ISO 1924-2	451	475	509	559	674	708	824

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

本产品所使用的木材，其合法来源验证体系符合国际标准 ISO 38200:2018，木材及木基产品监管链体系，并符合 NSFC 森林认证要求。

最终用途：

- 食品与饮料包装
- 促销包装
- 工业包装

产品描述：

瓦楞纸板用面纸 (箱板纸)