

技术数据表

保证值

印刷用纸 高松 (卷筒)

品牌

OnegaText bulky

参数	单位	测试方法	定量 (g/m²)								
			42	45	48.8	52	55	60	65	70	80
定量	g/m²	ISO 536	42.0±1.5	45.0 +1.0 - 1.5	48.8 +1.0 - 2.0	52.0±1.5	55.0±1.5	60.0±1.5	65.0±1.5	70.0±2.5	80.0±2.5
松厚度	cm³/g	ISO 534	1.8 - 2.0								
裂断长度 (纵向 MD)，最小值	m	ISO 1924	4000								
粗糙度 (Bendtsen 法)，最大值	ml/min	ISO 8791-2	800								
白度 D65/10，最小值	%	ISO 2470	60								
不透明度，最小值	%	ISO 2471	91								
水分	%	ISO 287	7-10								

产品描述：

OnegaText 适用于书籍和杂志的单色及全彩印刷。轮转胶印

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书
• ISO 9001

生产所用木材符合NSFC认证的基本要求。木材来源验证过程符合俄罗斯监管链标准STO NSFC.48861355-004-2023《国家森林认证体系。监管链管理认证要求》的要求。