



技术数据表

保证值

白色牛皮纸（粗面）

品牌

KomiStar

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)							
			60	65	70	80	90	100	110	120
定量允差	g/m ²	ISO 536	60±3	65±3	70±3	80±3	90±3	100±3	110±3	120±3
水分允差, 最小 / 最大	%	ISO 287	5.0-8.0							
耐破度, 最小值	kPa	ISO 2758	-	-	250	280	315	330	355	380
纵向抗张强度, 最小值	kN/m	ISO 1924-3	-	-	5.3	6.0	6.8	7.3	7.7	8.1
横向抗张强度, 最小值	kN/m	ISO 1924-3	-	-	2.9	3.3	3.7	4.0	4.3	4.6
透气度 (Gurley), 最小 / 最大	sec	ISO 5636-5	20-70							
Cobb ₆₀ (正面), 最小 / 最大	g/m ²	ISO 535	25-45							
Cobb ₆₀ (背面), 最小 / 最大	g/m ²	ISO 535	25-45							
白度, 最小值	%	ISO 2470	100							

信息

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂认证：
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 45001

木材合法来源验证体系：本产品所用木材符合国际标准 ISO 38200:2018
木材及木制品监管链体系以及 NSFC 森林认证要求。

产品描述：

白色粗面牛皮纸（含 **OBA**）采用漂白长纤维硫酸盐浆和漂白短纤维硫酸盐浆制成。适用于购物袋、消费品包装袋的生产。