



技术数据表

保证值

白色牛皮纸 (滑面)

品牌

KomiStar

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)							
			60	65	70	80	90	100	110	120
定量允差	g/m ²	ISO 536	60±3	65±3	70±3	80±3	90±3	100±3	110±3	120±3
水分允差, 最小 / 最大	%	ISO 287	5.0-8.0							
耐破度, 最小值	kPa	ISO 2758	-	-	250	280	315	330	355	380
纵向抗张强度 · 最小值	kN/m	ISO 1924-3	-	-	5.3	6.0	6.8	7.3	7.7	8.1
横向抗张强度 · 最小值	kN/m	ISO 1924-3	-	-	2.9	3.3	3.7	4.0	4.3	4.6
透气度 (Gurley), 最小 / 最大	sec	ISO 5636-5	20-70							
表面平滑度 Bekk (正面), 最小 / 最大	sec	ISO 5627	70-140							
Cobb ₆₀ (正面), 最小 / 最大	g/m ²	ISO 535	25-45							
Cobb ₆₀ (背面), 最小 / 最大	g/m ²	ISO 535	25-45							
白度, 最小值	%	ISO 2470	100							

信息

测试条件：保证值是在以下条件下测定的：相对湿度 50 ± 2%，温度 23 ± 1

工厂认证：

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

木材合法来源验证体系：本产品所用木材符合国际标准 ISO 38200:2018
木材及木制品监管链体系以及 NSFC 森林认证要求。

产品描述：

白色滑面牛皮纸 (含 OBA) 采用漂白长纤维硫酸盐浆和漂白短纤维硫酸盐浆制成。适用于购物袋、消费品包装袋的生产。