



Taiga Group LLC
Produced by: JSC "Syktyvkarskiy LPK" (JSC SLPK)
Syktyvkar, Russia



技术数据表

保证值100% TMP 纤维，已着色、已施胶、高松厚

品牌KomiFlex

参数	单位	测试方法	定量 (g/m²)							
			42	45	55	70	80	95	100	110
定量允差	g/m²	ISO 536	42±3	45±3	55±3	70±5	80±5	95±5	100±5	110±5
水分允差，最小/最大	%	ISO 287	8.5±1.0							
耐破强度，最小值	kPa	ISO 2759	n/a	n/a	n/a	n/a	135	165	n/a	180
SCTCD, 最小值	kN/m	ISO 9895	n/a	n/a	n/a	n/a	0.90	1.10	n/a	1.30
Cobb ₆₀	g/m²	ISO 535	20-75*							

备注：* 按照 ISO 535 进行 Cobb 60 测试前，试样需在 105 ± 2 °C 的烘箱中放置 15 分钟，随后在室温条件下冷却 5 分钟。

产品描述：用于生产具有通用用途的包装容器及瓦楞纸板（瓦楞芯纸、箱板纸）

信息

测试条件：保证值是在以下条件下测定的
：相对湿度 50 ± 2%，温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)

- 工厂认证
- ISO 9001
 - ISO 14001
 - ISO 45001

木材合法来源验证体系：本产品所用木材符合国际标准 ISO 38200:2018 木材及木制品监管链体系以及 NSFC 森林认证要求。