ООО «Тайга Групп»
Производство: АО «Кондопожский ЦБК»
(г. Кондопога, Российская Федерация)

КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК | тайга

Типичные значения

Газетная бумага

Бренд: **OnegaPress**

Произведено в соответствии с требованиями: **СТО 33039595-006-2026**

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м²)					
			42	45	48.8	52	55	60
Масса бумаги площадью 1 м²	г/м²	ГОСТ Р ИСО 536	42.4	45.2	48.5	51.8	55.1	59.8
Толщина	мкм	ГОСТ Р ИСО 534	69	74	79	85	88	95
Плотность	г/см³	ГОСТ Р ИСО 534	0,60-0,61					
Удельный объём	см³/г	ГОСТ Р ИСО 534	1,61-1,62					
Сопротивление раздиранию в поперечном направлении	мН	ГОСТ 13525.3	220	230	240	240	250	260
Разрывная длина в машинном направлении	м	ГОСТ ISO 1924-1	4500	4600-4700				
Относительное удлинение	%	ГОСТ ISO 1924-1	0,8				0,85	0,9
Шероховатость по Бендтсену	мл/мин	ISO 8791-2	125	130	140	150		
Яркость	%	ISO 2470	61-62					
Непрозрачность	%	ISO 2471	91	92	93	94	95	95
Сорность- число соринок на 1 м³, площадью от 0,5 до 1,5 мм²	шт	ГОСТ 13525.4	10-12					
Влажность	%	ГОСТ ISO 287	8,0-8,2					

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания газет на высокоскоростных печатных агрегатах, многотиражных популярных изданий: газет, листовок, раздаточных материалов, содержащих текст, штриховые и растровые черно-белые и цветные иллюстрации. Подходит для полноцветной ролевой офсетной печати, а также ролевой офсетной печати с горячей сушкой.

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Количество склеек в рулоне - не более 1шт

Внутренний диаметр гильзы рулона - 76,0мм

Производство сертифицировано:
• ГОСТ Р ИСО 9001

Древесное сырье, используемое при производстве продукции, соответствует базовым требованиям НСЛС, а система подтверждения легальности происхождения — требованиям российского стандарта СТО НСЛС.48861355-004—2023 «Национальная система лесной сертификации. Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок»

ООО «Тайга Групп» 121099, Россия, Москва, Смоленская площадь 3
Тел.: +7 495 215 26 15
www.taigagrupp.com