ООО «Тайга Групп»
Производство: АО «СЛПК»
(г. Сыктывкар, Российская Федерация)

Типичные значения:

Крафт-бумага

Бренд: **КомиФлекс Стронг (пухлая)**

Новый продукт

Параметры	Ед. изм.	Метод тестирования	Масса квадратного метра (г/м²)				
			50	65	70	90	95
Масса м²	г/м²	ГОСТ ИСО 536	52	67	71	91	99
Толщина	мкм	ГОСТ ИСО 534	130	154	169	204	233
Удельный объём	см³/г	ГОСТ ИСО 534	2,5	2,3	2,4	2,3	2,4
Влажность (среднее)	%	ГОСТ ИСО 287	8	7	7	8	7
Поверхностная впитываемость воды (Коббб$_{60}$), верхняя сторона	г/м²	В примечании*	30	31	31	23	21
Удлинение, машинное направление	%	ИСО 1924-3	1,6	1.9	1.8	1.8	2,9
Удлинение, поперечное направление	%	ИСО 1924-3	3,3	3.6	3.3	3,0	2,0
Предел прочности на растяжение, машинное направление	кН/м	ГОСТ Р ИСО 1924-3	3,6	5.0	4,9	6,4	5,3
Предел прочности на растяжение, поперечное направление	кН/м	ГОСТ Р ИСО 1924-3	1,1	1,6	1,6	2,1	1,9
Прочность на разрыв, машинное направление	мН	ГОСТ 13525.3	432	663	574	820	981
Прочность на разрыв, поперечное направление	мН	ГОСТ 13525.3	518	541	714	959	1020
Воздухопроницаемость (по Гурлею)	сек	ИСО 5636-5	18	31	28	53	41
Прочность на сжатие в малом диапазоне (SCT$_{CD}$)	кН/м	ГОСТ Р ИСО 9895	-	-	-	1,40	1,34
Индекс прочности на сжатие в малом диапазоне (SCT)	Нм/г	ГОСТ Р ИСО 9895	-	-	-	15,4	13,6
Абсолютное сопротивление продавливанию	кПа г/м²	ГОСТ Р ИСО 2759	120	165	161	205	164
Индекс сопротивления продавливанию	кПа г/м²	ГОСТ Р ИСО 2759	2,3	2,5	2,2	2,3	1,7
Шероховатость (по Бендстену), верхняя сторона	мл/мин	ГОСТ Р ИСО 8791-2	1255	1370	1352	1479	1811
Шероховатость (по Бендстену), нижняя сторона	мл/мин	ГОСТ Р ИСО 8791-2	941	1095	1122	1330	1612

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:
- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Система лесоуправления производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+)
Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС

Примечание:

*** Перед выполнением тестирования показателя впитываемость при одностороннем смачивании (Коббб60) по ГОСТ 12605, испытываемый образец сушат в сушильном шкафу при температуре 105±2 °С в течение 15 мин, по истечении 15 мин образец охлаждают при температуре 23±1 °С в течение 5 мин.**

Информация о продукте, применение:

Крафт-бумага изготавливается из волокнистых полуфабрикатов, проклеенная и окрашенная в массе, пухлая. Бумага предназначена для производства мешков, пакетов.

ООО «Тайга Групп» 121099, Россия, Москва, Смоленская площадь 3
Тел.: +7 495 215 26 15
www.taigagrupp.com