

技术数据表

保证值

打印用纸 施胶（卷筒）

品牌

OnegaText Sized

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)	
			70	80
定量	g/m ²	ISO 536	70.0±2.5	80.0±2.5
松厚度	cm ³ /g	ISO 534	1.5 - 1.7	
裂断长度（纵向 MD），最小值	m	ISO 1924	4000	
粗糙度（Bendtsen 法），最大值	ml/min	ISO 8791-2	200	
白度 D65/10，最小值	%	ISO 2470	60	
不透明度，最小值	%	ISO 2471	91	
Cobb ₆₀ ，最大值	g/m ²	ISO 535	50	
水分	%	ISO 287	7-10	

产品描述：

OnegaText 适用于书籍和杂志的单色及全彩印刷。轮转胶印

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的。调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书
• ISO 9001

生产所用木材符合NSFC认证的基本要求。木材来源验证过程符合俄罗斯监管链标准
STO NSFC.48861355-004-2023
《国家森林认证体系。监管链管理认证要求》的要求。