

技术数据表

保证值

通用内衬 棕色 施胶

品牌

OnegaFlex Brown Sized

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)							
			42	45	50	60	65	70	80	90
定量	g/m ²	ISO 536	42±1.5	45±1.5	50±1.5	60±1.5	65±1.5	70±2.5	80±2.5	90±2.5
水分	%	ISO 287	8.5 +/-1.5							
耐破强度, 最小值	kPa	ISO 2758	55	65	75	105	110	115	135	145
CMT ₃₀ , 最小值	N	ISO 7263	-	-	40	60	70	75	95	115
SCT _{cd} , 最小值	kN/m	ISO 9895	0.45	0.50	0.55	0.80	0.85	0.95	1.10	1.15
Cobb ₆₀ , 最大值	g/m ²	ISO 535	70							

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001

生产所用木材符合NSFC认证的基本要求。木材来源验证过程符合俄罗斯监管链标准STO NSFC.48861355-004-2023《国家森林认证体系。监管链管理认证要求》的要求。

产品描述：

通用衬纸，可用于包装生产，也可用作瓦楞纸板的内层或面层，应用范围广泛。