



Taiga Group LLC
Produced by: JSC "Syktyvkar'skiy LPK" (JSC SLPK)
Syktyvkar, Russia



技术数据表

保证值

印刷用纸

品牌

KomiText

信息:

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，
调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

本产品所使用的木材，其合法来源验证体系符合国际
标准 ISO 38200:2018，木材及木基产品监管链体系，并符合
NSFC 森林认证要求。

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)
			45
定量	g/m ²	ISO 536	45,0 +1,0/-1,5
密度	g/cm ³	ISO 534	min 0,60
平滑度	sec	ISO 5627	80-200
纵向 (MD) 与横向 (CD) 平均断裂长度	%	ISO 1924	min 2500
水分	%	ISO 287	7.0-9.0
白度 D65/10	%	ISO 2470	min 65
黑点 0,1-0,5 mm ²	%	GOST 13525.4	max 200

产品描述：

未涂布机械浆纸，不含再生纤维。

有效期：至 2026 年 01 月 15 日或另行通知为止。

Taiga Group LLC, 121099, Russia, Moscow, Smolenskaya pl., 3
Tel.: +7 495 215 26 15
www.taigagrupp.com