

技术数据表

保证值

瓦楞原纸

品牌

OnegaFlex

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)							
			42	45	50	60	65	70	80	90
定量	g/m ²	ISO 536	42±1.5	45±1.5	50±1.5	60±1.5	65±1.5	70±2.5	80±2.5	90±2.5
水分	%	ISO 287	8.5 +/-1.5							
SCT _{cd} , 最小值	kN/m	ISO 9895	0.40	0.45	0.50	0.75	0.80	0.90	1.00	1.10
CMT ₃₀ (样品宽度 15.0 毫米), 最小值	N	ISO 7263	-	-	-	55	65	70	90	110
CCT ₃₀ , 最小值	kN/m	GOST 28686	0.20	0.20	0.25	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60

产品描述：

瓦楞原纸，用于生产瓦楞纸板和包装材料。

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001

生产所用木材符合NSFC认证的基本要求。木材来源验证过程符合俄罗斯监管链标准STO NSFC.48861355-004-2023《国家森林认证体系。监管链管理认证要求》的要求。