



技术数据表

|     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 保证值 | 胶版纸        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌  | KomiOffset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 参数                 | 单位     | 测试方法      | 定量 (g/m²) |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    |        |           | 60        | 65     | 70     | 80     | 90     | 100     | 110     | 120     | 160     | 165     | 185     | 190     | 215     | 235     |
| 定量                 | g/m²   | ISO 536   | 60±2.0    | 65±2.0 | 70±2.5 | 80±3.0 | 90±3.5 | 100±4.0 | 110±4.5 | 120±5.0 | 160±5.0 | 165±5.0 | 185±5.0 | 190±5.0 | 215±8.0 | 235±8.0 |
| 厚度                 | mkm    | ISO 534   | 81±4      | 85±4   | 91±4   | 106±4  | 116±5  | 126±5   | 136±6   | 150±6   | 190±6   | 194±7   | 218±7   | 220±7   | 253±9   | 279±9   |
| 不透明度, 最小值          | %      | ISO 2471  | 83        | 84     | 85     | 87     | 88     | 91      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 断裂长度 ( 纵向 MD), 最小值 | km     | ISO 1924  | 4.5       |        |        |        |        |         |         |         | 3.5     |         |         |         |         |         |
| Bendtsen 粗糙度       | ml/min | ISO 8791  | 120-320   |        |        |        |        |         |         |         | 120-350 |         |         |         |         |         |
| CIE 白度             | %      | ISO 11475 | 142-148   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 白度 D65/10          | %      | ISO 2470  | 102-105   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 水分                 | %      | ISO 287   | 4.5-7     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

产品描述： 高质量无涂层、不含木质素的胶版纸，有卷筒和平张两种规格。

信息：

测试条件：保证值是在试样经调湿处理后测定的，调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

本产品所使用的木材，其合法来源验证体系符合国际标准 ISO 38200:2018，木材及木基产品监管链体系，并符合 NSFC 森林认证要求。