

技术数据表

保证值

胶版纸 (高松)

品牌

KomiOffset (bulky)

参数	单位	测试方法	定量 (g/m ²)						
			65	70	80	90	100	120	160
定量	g/m ²	ISO 536	65±2.0	70±2.5	80±3.0	90±3.5	100±4.0	120±5.0	160±5.0
松厚度	cm ³ /g	ISO 534	1.4-1.6						
不透明度, 最小值	%	ISO 2471	84	85	87	88	91	91	91
断裂长度 (纵向 MD), 最小值	km	ISO 1924	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
Bendtsen 粗糙度	ml/min	ISO 8791	250-800						
CIE 白度	%	ISO 11475	142-148						
白度 D65/10	%	ISO 2470	102-105						
水分	%	ISO 287	4.5-7						

信息:

测试条件: 保证值是在试样经调湿处理后测定的, 调湿条件为相对湿度 50 ± 2%、温度 23 ± 1 °C (ISO 187:1990)。

工厂证书

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

本产品所使用的木材, 其合法来源验证体系符合国际标准 ISO 38200:2018, 木材及木基产品监管链体系, 并符合 NSFC 森林认证要求。

产品描述:

高质量无涂层、不含木质素的胶版纸, 有卷筒和平张两种规格。